


# Estriche $\leq 5 \text{ kN/m}^2$ Renovierung/Sanierung



Regupol® comfort 5  
unter 35 mm Renoscreed®


Prüfergebnis:

$$\Delta L_w = 20 \text{ dB}$$

# Estriche $\leq 5 \text{ kN/m}^2$ Renovierung/Sanierung



Regupol® comfort 8  
unter 35 mm Renoscreed®




Prüfergebnis:  
 $\Delta L_w = 23 \text{ dB}$

# Estriche $\leq 5 \text{ kN/m}^2$ Renovierung/Sanierung



Regupol® comfort 12  
unter 40 mm Renoscreed®




Prüfergebnis:

$$\Delta L_w = 28 \text{ dB}$$

# Estriche $\leq 5 \text{ kN/m}^2$ Betondecken




Regupol® comfort 5  
unter 55 mm Zementestrich



Prüfergebnis:

$$\Delta L_w = 20 \text{ dB}$$

# Estriche $\leq 5 \text{ kN/m}^2$ Betondecken



Regupol® comfort 8  
unter 90 mm Zementestrich


Prüfergebnis:

$$\Delta L_w = 26 \text{ dB}$$

# Estriche $\leq 5 \text{ kN/m}^2$ Betondecken



Regupol® comfort 12  
unter 60 mm Zementestrich



Prüfergebnis:

$$\Delta L_w = 29 \text{ dB}$$